

Fiche Technique :

## PEAU DE PECHE

Février 2017

### **DESCRIPTION :**

PEAU DE PECHE est une peinture intérieure en phase aqueuse qui s'applique facilement et qui permet d'obtenir un effet velours ou tissu.

PEAU DE PECHE est un produit à base de composants spéciaux : microbilles de verre, résines spécifiques et différents additifs pour l'effet final mat velouté profond.

Particulièrement indiqué pour des décorations aux effets prestigieux, il peut être appliqué sur murs, menuiseries, moulures, métal et mobilier.

Pour renforcer la capacité à être lessivé du PEAU DE PECHE sans altérer l'aspect « suédine », on peut le protéger avec un vernis extra mat acrylique adapté. Applicable très aisément et sans reprises à la brosse ou pistolet .

### **PREPARATION DES SUPPORTS :**

Vérifier que les supports soient toutefois compatibles et conformes aux DTU en vigueur.

- Sur des fonds neufs : ils doivent être propres, secs, dépoussiérés mais solides : enduits ciments, briques, placoplâtre, carreaux de plâtre, enduit plâtre, fonds déjà peints avec peintures acryliques... sur métaux, préparer les fonds par impression spécifique, Il est impérativement conseillé de travailler sur des fonds lisses non texturés, et si besoin pour homogénéiser les fonds, une couche d'impression basique. Ensuite appliquer 1 seule couche de PRIMAIRE MULTI USE au rouleau (consulter la fiche technique de PRIMAIRE MULTI USE) pour assurer l'accroche mécanique de la 1<sup>ère</sup> couche de finition. Procéder ensuite à l'application du PEAU DE PECHE comme décrite ci-dessous.

- Sur des surfaces anciennes ou difficiles : plâtres anciens, enduits non homogènes, supports friables, pulvérulents ou faibles, anciennes peintures écaillées... il faut éliminer toutes parties non adhérentes puis nous suggérons d'abord d'utiliser une couche de notre FONDUR, pour fixer les fonds (dilué 3 parts eau/1 part FONDUR) passée à refus. Reboucher à l'enduit, après séchage complet, appliquer une ou plusieurs passes d'enduit de lissage, suivies comme d'une passe d'impression adaptée puis une seule couche croisée de PRIMAIRE MULTI USE pour assurer l'accrochage de la 1<sup>ère</sup> couche PEAU DE PECHE. Procéder ensuite à l'application comme décrite ci-dessous.

### **MODE D'APPLICATION :**

- Vérifier l'homogénéité de PEAU DE PECHE teintée, et mélanger si besoin manuellement. **Ne jamais utiliser de malaxeur mécanique.**

- Appliquer une 1<sup>ère</sup> couche à la brosse à patine (ou autre brosse souple poil longs mais pas de spalter) en répartissant uniformément la peinture et sans attendre, **lisser de façon horizontale** à la brosse; une fois la 1<sup>ère</sup> couche complètement sèche (3 heures minimum) on peut appliquer la 2<sup>ème</sup> couche de PEAU DE PECHE à la même brosse, puis effectuer **un lissage vertical**. Laisser

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A  
Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : [contact@revetinnov.fr](mailto:contact@revetinnov.fr) · FR72532174224

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.

## Fiche Technique : **PEAU DE PECHE**

Février 2017

sécher.

- Applicable aussi au pistolet BP, dilution 15% ou plus en une **1<sup>ère</sup> couche horizontale**, laisser sécher et une **2<sup>ème</sup> couche verticale**, laisser sécher.

Possibilité de protéger PEAU DE PECHE avec 1 couche à la brosse de vernis extra mat acrylique adapté (nous consulter).

- Conserver et appliquer à des températures comprises entre 5°C et 30°C. Se conserve 1 an minimum dans son emballage d'origine.

- Consommation, en 2 couches, fini : **240 grs /m2**  
**soit 5 m2 / pot de 1L.**  
**ou 15 m2 / pot de 3L.**

- Mise à la teinte : notre nuancier CB teintés ou par contre typage (nous consulter).

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

- Nom : PEAU DE PECHE
- Couleur/Aspect : blanc, liquide épais.
- Propriétés : lessivable, extra mat
- Application : brosses à badigeon, spalter souple, rouleau, pistolet
- Dilution : prêt à l'emploi, éventuellement ajouter 5 à 10% eau pour des effets plus subtils et meilleure « glisse »
- Conditionnement : 1L (1,2kg) - 3L (3,6kg) - 10L (12kg) - 12L (14,40kg)
- PH : N/A
- Densité : 1,2 kg/litre
- Pigments : 6 bases pré-teintées, formulation et mise à la teinte d'usine
- Nettoyage : nettoyage des outils eau tiède et savon.

### **RECOMMANDATIONS :**

PEAU DE PECHE n'est pas un produit dangereux et ne nécessite aucun étiquetage particulier, pour une utilisation hygiénique en toute sécurité consulter les fiches de sécurité avant emploi.

### **NB : Valeur limites COV (peinture décorative intérieur/extérieur)**

**COV valeur limite 1/1/2007 < 300 Grs /Litre**

**COV valeur limite 1/1/2010 < 200 Grs /Litre**

**COV PEAU DE PECHE = 120 Grs /Litre**

**Fiche Technique :**  
**Février 2017**

## PEAU DE PECHE



Application d'une couche **PRIMAIRE MULTI USE** au rouleau laqueur floqué dilué à 25% eau, en croisant.  
Eviter de créer trop de texture. Laisser sécher complètement.



Appliquer la 1<sup>ère</sup> couche **PEAU DE PECHE** avec notre Brosse Patine Alu dans tous les sens sans excès de matière.  
**PEAU DE PECHE** est prêt à l'emploi. Peut s'appliquer au pistolet basse pression, diluer environ à 15 % d'eau. Mixer lentement avant de se resservir.



Lissage doux immédiat de la 1<sup>ère</sup> couche à la même brosse (sans produit), dans **le sens horizontal**, en atténuant les excès de peinture aux raccords. Travailler par sections limitées à l'amplitude du bras; Laisser sécher 3 à 8 heures.

**Fiche Technique :**  
**Février 2017**

## **PEAU DE PECHE**



Appliquer la 2<sup>ème</sup> couche PEAU DE PECHE dans tous les sens sans excès de matière. Mélanger lentement de temps en temps avant de se resservir. Lissage doux, à nouveau comme à la première couche, mais dans **le sens vertical**. Toujours respecter l'ordre d'intervention pour le lissage : horizontal puis vertical.

Procéder au pistolet mais dans le sens vertical.



Sec en 4 heures; Possibilité d'appliquer une protection mat à la brosse douce (jamais au rouleau).

**NB : le fait de passer le produit à la brosse crée « un effet tissu » ;  
l'application au pistolet basse pression donne un aspect tendu mat 100%  
uniforme mais le rendement journalier avoisine les 100m2 fini, toutes étapes  
comprises...**